Fil plein inox ER308LSi Ø 1,0 -Bobine S200 / 5 kg

Référence : 0540536

Description du produit

Métal d'apport à bas carbone pour le soudage MIG des aciers inoxydables austénitiques (type 304, 304L, 321, 347).

Classification:
AWS A5.9: ER 308LSi
EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si

Applications:
Réservé pour les constructions n'excédant pas 350°C en température de service. Résistant à la corrosion.

Références produits

RÉFÉRENCE
0540536