

Primaire mat antirouille AP 60

Référence : 0531095



Description du produit

RUSTOL-PRIMER AP.60 est à la fois un primaire et une finition mate tous supports à base de RUSTOL OWATROL qui stoppe et stabilise la rouille durablement. Il s'applique sur différents supports : métal, bois, PVC...

Sa formule ultra-performante protège vos matériaux des agressions extérieures (forte chaleur, UV, soleil)

Il vous garantit un résultat de qualité et permet une excellente adhérence à vos peintures de finitions pour un résultat plus performant et durable.

Propriétés

RUSTOL-PRIMER AP.60 est à la fois un primaire et une finition mate tous supports à base de RUSTOL OWATROL® qui stoppe et stabilise la rouille durablement. Il s'applique sur différents supports : métal,

bois, PVC...

- Assure une protection antirouille renforcée et décorative.
- S'applique directement sur la rouille et sur métaux peu oxydés.
- Protection UV renforcée. Film souple non cassant.
- Résiste aux températures jusqu'à + 175°C.
- En tant que primaire, peut être recouvert par des peintures à liant gras/glycérophthaliques/alkydesuréthanes, alkydes monocomposant.
- Prêt à l'emploi.
- Le coloris blanc peut être teinté avec un colorant universel (nous consulter).

Destination

- Tous supports :
 - Bois, PVC, carrelage, fibrociment...
 - Métaux ferreux et non ferreux : galva, alu, zinc...
- Extérieur : grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses...
- Intérieur : portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries...

Recommandations avant application

- Le support doit être préparé, propre, sec et non gras. Respecter les règles DTU en vigueur.
- Sur surfaces peu/fortement oxydées et/ou anciennement peintes, éliminer au préalable les parties non adhérentes de rouille ou de peinture.

Application

S'applique en une couche en tant que primaire. En finition une à deux couches supplémentaires. Laisser sécher 24/48 heures entre les couches.

Surfaces neuves : appliquer directement 1 à 2 couches de RUSTOL-PRIMER AP.60.

Surfaces peu oxydées : brossage métallique léger suivi de 1 à 2 couches de RUSTOL-PRIMER AP.60.

Surfaces fortement oxydées : procéder comme ci-dessus mais additionner de 5 à 20 % de RUSTOLOWATROL®* au RUSTOL-PRIMER AP.60 en première couche.

Surfaces anciennement peintes et oxydées : il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOLOWATROL®* pur avant la première couche de RUSTOL-PRIMER AP.60.

Surfaces métalliques non ferreuses : bloque toutes les corrosions (zinc, alu, cuivre...). Sur zinc et acier galvanisé ne nécessite pas de dérochage. Application voir «Surfaces neuves».

CONSEILS D'APPLICATION

- Bien remuer avant et pendant la mise en œuvre pour maintenir les pigments en suspension.
- Ne pas diluer.
- En cas d'application au pistolet et suivant le type de buse utilisé, additionner de 5 à 20 % de RUSTOLOWATROL®* au RUSTOL-PRIMER AP.60 pour l'amener à la viscosité souhaitée.
- Appliquer entre + 5°C et + 35°C. Ne pas appliquer sur un support très chaud.
- Lors d'une application sur bois, l'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 % selon DTU en vigueur.

Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	CONDITIONNEMENT EN LITRE	TYPE
0531095	noir	0,75	Pot
0531096	noir	2,5	Pot
0531097	Brun	0,75	Pot
0531098	Brun	2,5	Pot
0531099	Gris	1	Pot
0531100	Gris	2,5	Pot