
Adhésif instantané bi-composant Bostik - Born2Bond™ Repair

Référence : 1009111

Description du produit

L'adhésif instantané bi-composant pour professionnel – Bostik Born2Bond™ Repair est idéal pour la réparation et le remplissage de jeux. Cette colle bi-composant offre une excellente adhésion sur une large gamme de matériaux et de surfaces. LA colle Repair de chez Bostik combine la force d'un adhésif structural à la rapidité d'un adhésif instantané. La colle instantané bi-composant permet d'obtenir un polymère résistant avec un temps de durcissement inférieur à 10 minutes. Sa consistance en gel permet une application précise dans n'importe quelle sens.

Son packaging ergonomique et recyclable offre un confort d'utilisation. Sa performance de collage élevée, son temps de prise rapide (60s) rendent l'adhésif instantané bi-composant ultra-performant. Résistant au choc, cette colle de réparation pour les professionnels peut être poncé, peinte, usiné.

L'adhésif pour la réparation et le comblement de jeux est idéal pour les application de maintenance industrielle et automobile, de réparation et reconstruction du bois, de collage de joints en caoutchouc, de collage de joints automobile et de réparation des plastiques.

Conseil d'utilisation :

Il est recommandé avant d'appliquer la colle bi-composant Bostik Born2Bond Repair, de s'assurer que la surface soit propre, sèche et dégraissée.

La partie A et la partie B doivent être mélangées à l'utilisation. Le produit peut être appliqué directement à la seringue à l'aide du piston fourni et du mélangeur statique recommandé.

Tenir la seringue en position verticale et insérer le piston.

Tout en maintenant la seringue en position verticale, retirer le bouchon, fixer le mélangeur statique et commencer à pousser le piston jusqu'à éliminer les éventuelles bulles présentes.

Pour assurer un mélange efficace, purger le mélangeur en extrudant un cordon équivalent à la longueur de celui-ci.

Appliquer l'adhésif mélangé sur l'une des surfaces à assembler. Les pièces doivent être assemblées immédiatement après l'application de l'adhésif mélangé. Une pression de serrage doit être maintenue jusqu'à polymérisation de l'adhésif. Empêcher les pièces assemblées de bouger pendant la polymérisation.

Le produit doit être entièrement polymérisé avant d'être soumis à des contraintes d'utilisation (généralement après 24 heures).

RÉFÉRENCE

COULEUR

CONDITIONNEMENT EN GRAMME

1009111

Blanche

10