



RUSTOL-ALU RA.85

PEINTURE DE FINITION ALUMINIUM TOUS SUPPORTS

Description du produit	RUSTOL-ALU RA.85 est une peinture de finition couleur aluminium, isolante et résistante.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Renforce la luminosité.• Aspect «brillant durable» par suite d'un parfait enrobage des particules d'aluminium par le liant RUSTOL-OWATROL®*, évitant par ailleurs les risques d'écaillage.• Structure très homogène, «tuilage parfait».• Grande résistance aux agents atmosphériques.• Grand pouvoir mouillant et pénétrant.• Excellentes propriétés anticorrosion.• Très bonnes qualités filmogènes (adhérence, souplesse, film régulier).• Résistance à la température de + 175°C.
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Intérieur / Extérieur• Grilles et grillages, constructions et charpentes métalliques, toitures, citernes et bacs de stockage, remorques, pots d'échappement... Machines, pompes, appareils électriques, tuyauteries.
Caractéristiques techniques	<p>Liant : Alkyde. Solvant type : White-Spirit. Densité (à +20°C) : 0.96 ± 0.05. Viscosité : Liquide semi-fluide. Extrait sec : 49 ± 1. Point d'éclair : PE > 60°C. Conditionnements : 0,5 l, 2,5 l et 20 l. COV : 495 g/ l.</p>
Préparation du support	La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de taches de graisse. Sur surfaces oxydées, ou anciennement peintes, enlever les parties non adhérentes et égrèner la surface.
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, pistolet.
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none">• Bien remettre le pigment en suspension par agitation avant et en cours d'emploi.• Utilisable sur toutes surfaces sèches et exemptes de taches de graisse.• Une sous-couche anticorrosion de RUSTOL-OWATROL®* est toujours recommandée pour éviter tous risques d'interaction entre le pigment d'aluminium et le métal sous-jacent.• Couvrir tout ce qui ne doit pas être peint, notamment en cas d'application au rouleau ou au pistolet.• Ne pas diluer.
Application	<ul style="list-style-type: none">• Appliquer une couche de RUSTOL-ALU RA.85. Si deux couches sont prévues, attendre 24 heures au minimum entre les deux applications.• Le RUSTOL-ALU RA.85 est à base de RUSTOL-OWATROL®* ; il sèche donc lentement, ce qui permet d'obtenir un film lumineux et très régulier qui, par ailleurs, conserve toujours une certaine souplesse.
Recommandations après application	<ul style="list-style-type: none">• Reconditionner les emballages entamés ou retourner les pots.• Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement à la poubelle ; les faire sécher à plat au préalable.

Rendement	18 m ² par litre.
Maintenance	<p>Rénovation usuelle : Appliquer une ou deux couches selon l'état après avoir procédé à un nettoyage, enlever les parties non adhérentes et égrener la surface.</p> <p>Rénovation trop tardive : Sur un support très abîmé, revenir au support nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer 2 couches.</p> <p>NB : Après ponçage/égreinage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.</p>
Nettoyage du matériel d'application	White-Spirit.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* Même fabricant



Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

12/17 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Jacques PALUT

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

RUSTOL-ALU RA.85 est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

